

**Sted****Støvbinding af betongulve.****Kategori**

Indvendig

**Underlag**

Betongulv, slebet

Der må ikke forekomme revner, grater, toppe samt porerhuller over 5mm diameter. Pr. 10 m<sup>2</sup> må der maks. forekomme 20 stk. porerhuller med maks. diameter 5mm. Overfladen skal fremstå fastsiddende samt være glat og jævn, og der må maks. forekomme generelle planhedsafvigelser på +/- 3mm/1m retskinne. Det maks. fugtindhold (RF) skal være under 90%. Overfladen skal være hvidtør og uden afsmitning - inden malerarbejdet kan påbegyndes - kl 6-8 SIS 184197, 1969. Sammenhængsstyrken min. 1,5 mpa.

**Forventet udfald**

Ensartet flade

**Funktionsklasse**

I Ingen særlige funktionelle krav

**Behandlinger**Rengøring og støvsugning  
1 g. Støvbinder: Betonsealer - vandig**Vedligeholdelse****V7032A1****Overførselskode****MBA-44HAB6P5P7E4KD6****Prøvningsmetoder**

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve