

LIP 227

Selvnivellerende gulvpartelmasse

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

LIP 227 kan anvendes til både inden- og udendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 2 - 30 mm i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekepumpe. LIP 227 er velegnet til rum med gulvvarme.



- ▶ CO₂ reduceret
- ▶ Indeholder biobaserede polymerer
- ▶ CT-C25-F6
- ▶ Fra 2 - 30 mm i én arbejdsgang
- ▶ Til inden- og udendørs brug
- ▶ Gangbar efter ca. 2 - 3 timer
- ▶ Flisebelægning efter ca. 3 - 4 timer
- ▶ Tæt belægning efter ca. 2 - 4 døgn
- ▶ Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter ca. 2 - 4 døgn
- ▶ Spændingsfattig
- ▶ Pumpbar
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Egnet til efterfølgende epoxymaling
- ▶ Egnet til gulvvarmesystemer
- ▶ Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier



DB-nr.:	2315677
Varenr.:	102611
Emballage	20 kg pose
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	48

Tekniske data		
Arbejdstemperatur		+5°C - +25°C
Blandingsforhold		0,20 liter vand pr. kg pulver svarende til 4,0 liter vand pr. 20 kg sæk
Anvendelsestid		20-30 min. ved 20°C
Gangbar		Efter ca. 2-3 timer ved 20°C *
Klar til flisebelægning		Efter ca. 3 - 4 timer ved 20°C *
Klar til diffusionstæt belægning		Efter ca. 2 - 4 døgn ved 20°C *
Fugtfølsom belægning (trægulve)		Efter ca. 2 - 4 døgn ved 20°C *
Fuld belastning		Efter 7 døgn ved 20°C *
Forbrug		Ca. 1,8 kg pr. m ² /mm
Densitet		Ca. 2 kg/liter opblandet
Trykstyrke (28 døgn)		25-30 N/mm ²
Vedhæftningsstyrke på beton		> 1,5 N/mm
Slidstyrke rolling wheel DS/EN 13892-5		RWA20
Flydemål DS/EN 12706		130-140 mm
Afprøvninger	DS/EN 13813 GEV EMICODE	CT-C25-F6. EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data		Min. 9 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø		Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

CE	
22 LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark	
LIP 227 Selvnivellerende Gulvpartelmasse	
DoP No 0227	
Mechanical resistance Compressive strength Flexural strength	C25 F6
EN 13813	
Cementitious screed	

LIP 227

Selvnivellerende gulvpartelmasse

Underlag

LIP 227 kan spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm². Ved spartling på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%. LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

I vådrum skal LIP 227 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP G10 Eco Clean Grundrens. Konstaters overfladeslam slibes denne bort. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden spartling. En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

Følgende anbefales

På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand.

På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.

På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.

På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet.

Spartling foretages tidligst, når primeren er tør (tidligst efter ca. 1 time ved 20°).

På stærkt sugende underlag ved spartling i tynde lag, eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet, kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen. Følgende fremgangsmåde anbefales: 1. lag primer fortyndes 1:5 og 2. lag primer påføres underlaget ufortyndet.

Ved spartling af gulvpartel på træunderlag kræves det at underlaget er mekanisk stabilt. Det anbefales at bruge LIP Gulvnet 5 på træunderlag, for at minimere risikoen for revnedannelser i overfladen, eller videre op i konstruktionen. (lagtykkelse min. 5 mm)

Spartelmassen må ikke have direkte kontakt til vægge eller tunge konstruktioner. Der skal derfor altid monteres selvkøbende kantbånd ved lagtykkelser over 5 mm.

Hvis der spartles ad flere omgange, skal der som minimum primes mellem lagene (1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Brugsanvisning

LIP 227 blandes i forholdet 0,20 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 4,0 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

Den færdig oprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Der begyndes altid i det område, hvor det tykkeste lag skal spartles. LIP 227 er nem at spartle, selv i mindre lagtykkelser med tandspartel eller glatpartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning.

Hvis gulvpartlen efterbehandles med maling, epoxy eller lign., anbefales det at anvende en LIP Pigrulle, således at overfladen fremstår helt jævn.

NB: Hvis der afsluttes med epoxy eller anden diffusionstæt belægning, skal der som minimum laves en indikativ fugtmåling for at afgøre om fugtindholdet er under 85% RF.

Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20% afhængig af faldets hældning.

Ved lagtykkelser over 8 mm kan der tilsættes op til 5 kg ovntørret kvartssand 0,3 - 1 mm til 20 kg LIP 227. Ved tilsætning af sand er vandtilsætningen uændret, og der må beregnes en reduceret flydeevne og styrke.

LIP 227

Selvnivellerende gulvspartelmasse

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb, da cementbaseret materiale hærdner under vand og kan stoppe afløb.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Bemærk

Når der primes og spartles skal gulvtemperaturen altid være mellem +5°C - +25°C.

Hærdetider forudsætter et udtørningsklima ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.
Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden.

Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning, herunder gulvvarme, samt direkte sol og træk m.m.
Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning.

Overdosering af vand, medfører reduceret styrke, øget risiko for revnedannelse og overfladeslam.
Gulvspartelmasse som er begyndt at afbinde, må ikke tilsættes yderligere vand.

Gulvvarme skal være lukket, og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn, hvor der langsomt skrues op for flowet.

Efter anbrud skal emballagen lukkes helt tæt, og produktet anvendes hurtigst muligt.