

ERADUR[®] TOPPLACK PU MATT

Produkttype:	Tokomponent, vand- og polyurethanbaseret forsejling/toplak med lavt VOCindhold. Produktet hærder til en mat, slidstærk overflade. Gulner ikke og er UVbestandig. Kan fås ufarvet eller farvet.	
Brugsområde:	Matlak og beskyttelseslak til polyurethan og epoxybelægninger.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Exceptionel slidstærk toplak• Høj lysægtighed og UV-modstand• Vandbaseret med diskret lugt• Gør det nemmere at rengøre polyurethangulv• Gør epoxybelægninger modstandsdygtige over for ridser• God resistens mod hælemærker• God resistens mod industrikemikalier, også organiske syrer.	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 10-30°C. Max relativt fugt på 75 % Under udførsel af belægningen, og den efterfølgende tørreperiode skal der sørges for god udluftning/ ventilation.	
Hærdningstid:	8-16 timer før påføring af flere lag 16-24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 2-6 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	5 vægtdele ERADUR Topplack PU Matt komponent A (4,0 kg) 1 vægtedel ERADUR Topplack PU Matt komponent B (0,8 kg) ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Massefylde	base: 1,05 g/cm ³ hærder: 1,15 g/cm ³ blanding: 1,07 g/cm ³
	Tørstofindhold	45%
	Glans:	mat
	Rækkeevne	100-120 g/m ² (per lag)
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (5-30 °C)
	VOC	< 1 %