# Teqpox® Primer

## Teqpox® Primer
Teqpox® Primer er et 2-komponent "100% solids", lavviskøst epoxybindemiddel, som kan påføres gamle såvel som nye overflader, og er praktisk talt lugtfri.

## Anvendelse
Teqpox® Primer er specielt beregnet som primer på ubehandlede betonoverflader til forskellige belægningstyper.

## Egenskaber
Teqpox® Primer trænger godt ind i alle sugende underlag, som beton, puds, mursten mv. Herved forstærkes overfladen og forberedes til følgende belægninger. For opnåelse af optimal hæftning skal overfladerne altid være rene – det vil sige fri for fedt, olierester o. lign. – og tørret til max 4% fugt i underlaget. Temperatur i luft og underlag bør ikke være under 10ºC. Undgå kondens på overfladen.

## Brugsanvisning

**Forbehandling/underlag**: Underlaget skal være fast, rent fedtfri og sugende. (Se desuden under Tekniske data – Krav til underlaget) På nystøbt beton er det vigtigt, at slamlaget fjernes før priming med Teqpox® Primer. Brug syrevaskning med fx 10 % saltsyreopløsning, hvorefter der spules grundigt med vand, eller let slibning med efterfølgende grundig støvsugning. På tidligere malede flader er det vigtigt, at alt fedt, olie og løs maling fjernes.

**Blanding***:* Blandingen af de to komponenter A og B skal foretages umiddelbart før påføring finder sted.
Bland ikke større mængde, end der kan bruges i løbet af 20 min. ved 20 °C. Hvis sættet skal deles, må delingen udføres nøjagtigt (Se under Tekniske data – Blandingsforhold).

## Udførsel
**Primer/grunder:** Teqpox® Primer fordeles med rulle eller skraber. Forbrug ca. 0,3 kg/m$^2$

**Arbejdssikkerhed:**
MAL-kode brugsklar blanding 00-5.
Beskyt øjne og hud under arbejdet.
Gennemlæs sikkerhedsdatablader før brug.



TEQCOAT A/S, Fabriksvej 12, 6920 Videbæk. Tlf. nr. 8827 1000

| Tekniske data | | | |
|---|---|---|---|
| Farver | | | Farveløs |
| Blandingsforhold | efter vægt | A:B | 2:1 |
| Densitet (færdigblandet) | ved 20 °C | g/cm$^3$ | 1,11 |
| Viskositet (færdigblandet) | ved 20 °C | mPa-s | 450 |
| Tørstofindhold | | % epoxy | 100 |
| Brugstid/Potlife | ved 20 °C | minutter | 20 |
| Temperatur produkt | min. | °C | +15 |
| | max. | °C | +25 |
| Temperatur underlag/rum | min. | °C | +10 |
| | max. | °C | +25 |
| Krav til underlaget | | | |
| Vedhæftningsstyrken | min. | N/mm$^2$ | 1,5 |
| Restfugt målt med CM-apparat | max. | % | 4 |
| Relativ luftfugtighed | max. | % | 50 (ved 10°C)<br>85 (ved 23°C) |
| Tørretid | støvtør ved 20 °C | timer | 8 |
| | kan betrædes efter | timer | 24 |
| Gennemhærdet | ved 20 °C | døgn | 7 |
| Hårdhed | Efter 7 døgn | Shore D | 80 |

**Teqcoat bæredygtighed**