ERADUR® KLAR

Produkttype:

Opløsningsmiddelfri tokomponent epoxyplast med et tørindhold på 100%. Giver en gennemsigtig, skinnende og tæt overflade.

Brugsområde:

- All-round epoxybelægning, velegnet som primer, bindemiddel og topcoat.
- Selvklæbende primer til betonoverflader inden maling, belægning og tæpper.
- Bindemiddel til fugefri belægning med farvet kvartssand.
- Toplak og tætning af betonoverflader til støvbinding og maling.
- Toplak og fugemasse til farvede sandgulve og belægninger.

Egenskaber:

- Medium viskøs formulering specielt tilpasset til farvede sandgul
- Høj grad af overfladetæthed, slid og slidstyrke.
- Modstandsdygtig over for de mest almindelige kemikalier og rengøringsmidler.

Meget god gennemtrængning og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Forstærker betonoverfladen. Fremragende til støvbinding, beton giver en tæt, holdbar, kemikaliebestandig overflade.

Anvendelsestemperatur:

Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15-30°C.

Varighed:

Brugstiden efter blanding er ca. 55 min. Ved 20°C.

Hærdningstid:

16-24 timer før påføring af belægning eller maling.
24-36 timer til fodgængertrafik og lettere belastninger.
5-7 dage for fuld hærdning og kemisk resistens.

Blandingsforhold:

Eradur Klar comp A (10 kg)
Eradur Klar comp B (5 kg)

Eradur Klar er et tokomponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring.

Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.

Sikkerhed:

Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.

Teknisk Specifikation:

Trækstyrke:	Ca 23 N/mm^2 d.v.s. brud i beton.
Trykstyrke :	Ca 45 N/mm^2
Densitet:	Bas: 1,15 gr/cm^3
	Hærder: 1,00 gr/cm^3
	Blanding: 1,10 gr/cm^3
Viskositet, 25°C:	Medel, ca 1,5 Pa s
Volumentørstof	100%
Glans:	Blank
Holdbarhed:	12 måneder i ubrudt emballage (> 15°C).

DK-09.08.2025

Eradur ApS
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup

Tel +45 40 40 58 59
www.eradur.dk
dk@eradur.com

eradur® FUGEFRI GULVE