ERADUR® TOPPLACK PU MATT

Produkttype: Tokomponent vand- og polyuretanbaseret toplak med lavt VOC-indhold, som hærder til en mat og slidstærk overflade. Har UV-beskyttende egenskaber. Transparent med silkemat finish.

Brugsområde: Matlak og beskyttelseslak til polyurethan og epoxybelægninger.

Egenskaber:

- Slidstærk toplak
- Høj lysægthed og UV-modstand
- Vandbaseret med diskret lugt
- Gør det nemmere at rengøre polyurethangulv
- Gør epoxybelægninger modstandsdygtige over for ridser
- God resistens mod hælemærker
- God resistens mod industrikemikalier, også organiske syrer.

Anvendelsestemperatur: Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15-30°C. Max relativt fugt på 75% Under udførsel af belægningen, og den efterfølgende tørreperiode skal der sørges for god udluftning/ ventilation.

Varighed ca 40 minutter ved 20°C

Hærdningstid: 8-16 timer før påføring af flere lag
16-24 timer før berøring ved gang og lettere belastning
2-6 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens

Blandingsforhold: Eradur Topplack PU Matt comp A (4,0 kg)
Eradur Topplack PU Matt comp B (0,8 kg)

*Rør op basen før tilsætning af hærder. Bland bas og hærder i mindst 2 minutter. Tilsæt vand, ca. 5%, og bland **forsigtigt** i ca. 2 minut efter tilsætning af vand. Tilsæt yderligere ca. 5% vand for at undgå variation i glans. Luftfugtigheden må ikke overstige 75% RF under hærdning, og overfladen skal være mindst 3°C over dugpunktet. Siles med fordel.*

Sikkerhed: Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.

Teknisk specifikation:

Massefylde	base: 1,05 g/cm³ hærder:1,15 g/cm³ blanding: 1,07 g/cm³
Taber-slid	≤50mg CS-10 (EN 7784–2)
Tørstofindhold	45%
Glans:	mat
Rækkeevne	100-150 g/m² (per lag)
Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (5-30°C)
VOC	< 1 %

DK-09.02.2026

Eradur ApS
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup

Tel +45 40 40 58 59
www.eradur.dk
dk@eradur.com

eradur® FUGEFRI GULVE