ERADUR® PRIMER N

Produktbeskrivelse

Eradur® Primer N er en tokomponent, opløsningsmiddelfri, transparent epoxymasse.

Anvendelsesområde

Specialformuleret primer til beton-, cement- og flydespartoverflader. Anvendes som primer i Eradur-systemer.

Egenskaber

- Meget god indtrængningsevne og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag.
- Giver sikker mellemlagsvedhæftning. Under særlige forhold, se Eradur Plus Primer.
- Lavviskøs
- Forstærker betonoverfladen.
- Fremragende til støvbinding, da den giver betonen en tæt, slidstærk og kemikalieresistent overflade.

Standarder/Certifikat

Eradur® Primer N er testet i henhold til CE EN 13813

Sikkerhed/Miljø

Anvend personlige værnemidler i henhold til sikkerhedsdatabladet.

Brugstid

Brugstid efter blanding ca. 40 min.

Blandeudstyr

Elektrisk blander (>700 W, 300–400 o/min.)

Påføringsudstyr

Gummiskraber / rulle

Anvendelsestemperatur og forudsætninger

Eradur® Primer N er beregnet til påføring på ny og gammel beton. Belægningen kan også påføres på en række andre mineralske underlag.

- Ingen opstigende fugt
- Temperatur på gulvoverflade og luft: 15–30 °C.
- Materialetemperatur 15°C
- Luftfugtighed maks. 80 %, RF i underlaget 93 %.
- Cementhuden fjernes ved diamantslibning eller sandblæsning.

Hærdetid

6–8 timer før påføring af næste overfladelag.
16–24 timer før gangtrafik og let belastning.
7 døgn for fuld hærdning og kemikalieresistens.

Blandingsforhold

Eradur® Primer N	komp A (10 kg)
Eradur® Primer N	komp B (5 kg)

Det er afgørende at blande epoxyharpiks og amin korrekt for at undgå karbonatisering.

- Bland komponent A (harpiks), indtil massen er homogen, inden komponent B (hærdere) tilsættes.
- Når A og B blandes, skal eventuelt fyldstof tilsættes forsigtigt og gradvist.
- Bland i 2 minutter fra det tidspunkt, hvor alle komponenter er blandet.
- For at sikre en grundig blanding bør det blandede materiale hældes over i en anden beholder og blandes igen.
- Bland mod beholderens bund og sider, og anvend en kantske til at skrabe kanter og bund, inden blandingen afsluttes.
- Det er vigtigt, at blandingsforholdet mellem base og hærder er nøjagtigt. Anvend hele sæt.
- Base, hærder og fyldstof skal være tørre og have stuetemperatur ved anvendelse.

Eradur ApS
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup
Tel: +45 40 40 58 59
Mail: info@eradur.com

eradur® FUGEFRI GULVE

ERADUR® PRIMER N

Teknisk specifikation

Volumentørstof:	100%
Rækkeevne:	ca 0,3 kg/m^2
VOC:	Medium
	High
Opbevaringstid:	A & B : 24 måneder fra produktionsdato (15 °C)
Lugt & udseende:	A: Farveløs, svagt gul væske med svag karakteristisk lugt
	B: Gullig væske med karakteristisk lugt af amin.
Dynamisk viskositet 20°C:	A: ca 300–500 mPa s
	B: ca 60–100 mPa s
	Mix: ca 300 mPa s
Densitet:	A: ca 1,11 g/cm^3
	B: ca 1,01 g/cm^3
	Mix: ca 1,08 g/cm^3
Hårdhed (shore D):	N/A
Trykstyrke:	Se tillhörande system
Fleksibilitet:	N/A
Taber-abrasion:	N/A
Kemikalieresistens:	Se tilhørende system
Trækstyrke:	N/A
Bøjningstrækstyrke:	N/A
Glans:	Blank
Brandklassificering:	Se tilhørende system

Rengørings- og vedligeholdelsesrutiner

Se separat anvisning.

Eradur Primer N

Informationerne i dette dokument er baseret på vores laboratorietests, praktiske erfaringer og den viden, der var tilgængelig på tidspunktet for offentliggørelsen. Oplysningerne er givet i god tro og er beregnet som vejledning ved anvendelse af produktet.

Da forholdene på arbejdsstedet, underlaget, påføringsmetoder og andre faktorer ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere, at produktet er egnet til ethvert specifikt anvendelsesområde. Det påhviler brugeren at sikre, at produktet er egnet til det tilsigtede formål, samt at påføringen udføres i henhold til gældende anvisninger.

Angivne værdier og beregninger er vejledende og tager ikke højde for yderligere materialeforbrug, som kan opstå som følge af overfladens porøsitet, overfladeprofil, niveauforskelle, valg af værktøj eller spild.

Eradur er ikke ansvarlig for skader eller resultater, der opstår som følge af anvendelse i strid med vores anbefalinger eller til formål, som produktet ikke er beregnet til. Informationen i dette dokument medfører ikke noget juridisk ansvar ud over, hvad der følger af gældende lovgivning og vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser.

Produktet er beregnet til professionel anvendelse. Brugeren er ansvarlig for at overholde gældende love og forskrifter samt for at tage hensyn til eventuelle tredjemands rettigheder.

Vi forbeholder os retten til at opdatere oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel. Sørg derfor altid for, at den seneste version af produktdatabladet anvendes. Aktuelle dokumenter findes på vores hjemmeside eller kan rekvireres via Eradurs lokale repræsentant.

Kontakt gerne Eradur for yderligere information eller teknisk rådgivning.

DK- 06.09.2026

Eradur ApS
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup
Tel: +45 40 40 58 59
Mail: info@eradur.com

eradur® FUGEFRI GULVE